



GST II Red 15

Проектиран за сгъстен въздух със следи от масло в индустриално приложение. Също така подходящ в селското стопанство, строителството, и като цяло индустрията за вода, леки химикали и неагресивни флуиди. Да не се използва за масло или рафинирани горива.

Конструкция на маркуча

Цев: EPDM, Черна, антистатична ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$).

Подсилване: Синтетична текстилна оплетка

Покритие: EPDM, червено, антистатично, без нитрозамин, устойчиво на триене, стареене, горещина и климатични условия



- без нитрозамин
- EPDM смес подходяща също за маслени пари

Работна t°

-40 °C ÷ +100 °C

Толеранс

Съгласно UNI EN ISO 1307

| Номер | I.D. | O.D. | WP | BP | W | R мин |
|-----------------|------|------|-----|-----|------|-------|
| | мм | мм | bar | bar | кг | мм |
| ИН709225200/40 | 6.5 | 13 | 15 | 45 | 0.13 | 50 |
| ИН709231200/40 | 8 | 15 | 15 | 45 | 0.16 | 65 |
| ИН709238200/40 | 9.5 | 17 | 15 | 45 | 0.20 | 75 |
| ИН709250200/40 | 13 | 21 | 15 | 45 | 0.29 | 105 |
| ИН709263200/40 | 16 | 25 | 15 | 45 | 0.36 | 130 |
| ИН709275200/40 | 19 | 28 | 15 | 45 | 0.49 | 150 |
| ИН7092100200/40 | 25 | 36 | 15 | 45 | 0.69 | 200 |
| ИН7092125204/40 | 32 | 45 | 15 | 45 | 1.15 | 230 |
| ИН7092150204/40 | 38 | 52 | 15 | 45 | 2.76 | 250 |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи