



## NORFLEX® PTFE 407




Маркуч под налягане за хранителната и фармацевтичната промишленост (FDA); PTFE-маркуч без подсилване, гладък отвътре и отвън

Приложение: за твърди вещества, за газообразни и течни вещества

### Конструкция на маркуча

NORFLEX®-конструкция;  
стена: гладка отвътре и отвън; стена: PTFE



### Работна t°

-150 °C до около +200 °C



- без мириз и вкус;
- антиадхезионен;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на алкални вещества и киселини;
- екстремно добра устойчивост на химикали;
- устойчив на налягане

### Стандарти

- стена: подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 / BGW;

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
457-0050-0000	50	62	0,490	0,270	43	0,600	6
457-0055-0000	55	67	0,460	0,250	47	0,650	6
457-0060-0000	60	72	0,440	0,220	50	0,700	6
457-0065-0000	65	77	0,420	0,200	54	0,760	6
457-0070-0000	70	82	0,400	0,180	57	0,810	6
457-0075-0000	75	87	0,380	0,160	61	0,860	6
457-0080-0000	80	92	0,365	0,140	64	0,920	6
457-0090-0000	90	102	0,340	0,100	71	1,020	6
457-0100-0000	100	112	0,225	0,085	78	0,820	6
457-0110-0000	110	122	0,210	0,075	85	0,900	3 6
457-0115-0000	115	127	0,205	0,070	89	0,940	3 6
457-0120-0000	120	132	0,200	0,065	92	0,980	3 6
457-0125-0000	125	137	0,195	0,060	96	1,000	3 6
457-0130-0000	130	142	0,190	0,055	99	1,060	3 6
457-0140-0000	140	152	0,180	0,040	106	1,140	3 6
457-0150-0000	150	162	0,120	0,035	113	0,790	3 6
457-0160-0000	160	172	0,115	0,030	120	0,840	3 6
457-0170-0000	170	182	0,110	0,030	127	0,890	3 6
457-0175-0000	175	187	0,110	0,030	131	0,910	3 6
457-0180-0000	180	192	0,110	0,025	134	0,940	3 6
457-0200-0000	200	212	0,100	0,020	148	0,800	3 6
457-0215-0000	215	227	0,095	0,020	159	0,860	3 6

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
457-0225-0000	225	237	0,090	0,020	166	0,890	3 6
457-0250-0000	250	262	0,070	0,015	183	0,990	3 6
457-0275-0000	275	287	0,065	0,015	201	1,090	3 6
457-0300-0000	300	312	0,060	0,010	218	1,180	3 6
457-0315-0000	315	327	0,055	0,010	228	1,250	3 6
457-0325-0000	325	337	0,050	0,010	236	1,290	3 6
457-0350-0000	350	362	0,045	0,010	253	1,380	3 6
457-0375-0000	375	387	0,040	0,010	270	1,480	3 6
457-0400-0000	400	412	0,040	0,005	288	1,570	3 6
457-0450-0000	450	462	0,035	0,005	323	1,770	3 6
457-0500-0000	500	512	0,025	0,005	358	1,960	3 6
457-0600-0000	600	612	0,020	0,005	428	2,360	3 6
457-0700-0000	700	712	0,019	0,002	498	2,740	3 6
457-0750-0000	750	762	0,015	0,001	533	2,920	3 6
457-0800-0000	800	812	0,015	0,001	568	3,120	3 6
457-0900-0000	900	912	0,015	0,001	638	3,510	3 6
457-1000-0000	1000	1012	0,015	0,001	708	3,900	3 6

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи