




NORFLEX® SIL 448



Маркуч под налягане за хранителната и фармацевтичната промишленост (FDA); SIL-маркуч с текстилно подсилване, гладък отвътре и отвън, устойчив на налягане, гладък отвътре и отвън. Приложение: за твърди вещества, за газообразни и течни вещества

Конструкция на маркуча

NORFLEX® -конструкция; текстилно подсилена стена; гладка отвътре и отвън; стена: Silikon 70 ± 5 Shore A



- текстилно подсилен;
- стена: подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600, препоръка XV BfR; platinvernetzt, без мириз и вкус;
- устойчив на налягане

Работна t°

-60°C до +180°C

Номер	I.D. инч/ мм	Дебелина на стената мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м
448-9030-0000	1/8 / 3	2,5	8,0	16,000	23,5	0,055
448-9040-0000	- / 4	2,5	9,0	15,000	33,0	0,065
448-9050-0000	- / 5	3,0	11,0	13,000	32,5	0,090
448-9060-0000	1/4 / 6	3,0	12,0	12,000	37,0	0,100
448-9080-0000	5/16 / 8	3,2	14,4	10,000	41,0	0,150
448-9100-0000	3/8 / 10	3,5	17,0	9,000	45,0	0,180
448-9130-0000	1/2 / 13	3,5	21,0	8,000	63,5	0,215
448-9160-0000	5/8 / 16	4,5	25,0	7,000	72,0	0,300
448-9190-0000	3/4 / 19	4,5	28,0	6,000	80,5	0,950
448-9030-3130	1/8 / 3	2,5	8,0	16,000	23,5	0,055
448-9040-3130	- / 4	2,5	9,0	15,000	33,0	0,065
448-9050-3130	- / 5	3,0	11,0	13,000	32,5	0,090
448-9060-3130	1/4 / 6	3,0	12,0	12,000	37,0	0,100
448-9080-3130	5/16 / 8	3,2	14,4	10,000	41,0	0,150
448-9100-3130	3/8 / 10	3,5	17,0	9,000	45,0	0,180
448-9130-3130	1/2 / 13	3,5	21,0	8,000	63,5	0,215
448-9160-3130	5/8 / 16	4,5	25,0	7,000	72,0	0,300
448-9190-3130	3/4 / 19	4,5	28,0	6,000	80,5	0,950

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи